









Trendy colors-
bright sign

Цветные пленки
для плоттерной резки

Самоклеящаяся мономерная ПВХ-пленка, с глянцевой или матовой поверхностью толщиной 80 микрон

 Клей прозрачный перманентный	 Подложка силиконизированная бумага, 140 г/м ²	 Стандартные ширины 1,05 / 1,22 м
 Срок службы 3 года	 Срок хранения 1 год	 Стандартная намотка 50 м

ПРИМЕНЕНИЕ

Самоклеящиеся пленки Plo Plo идеальны для производства краткосрочной и среднесрочной рекламы, оформления торговых площадей, витрин, стендов и рекламных стоек, создания вывесок и табличек.

	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Толщина	75 ± 5	микрон, μ	GB/T6672-2021
Плотность подложки	140 ± 10	г/м ²	GB4669-1995
Сила адгезии	≥ 8	N/25 mm	FTM9
Прочность на разрыв (24 ч, 180°)	≥ 10	N/25 mm	FTM1
Коэффициент максимальной усадки	≤ 1,5	mm	FTM 14
Прочность на растяжение	≥ 30	N/25 mm	GB/T1040,1-2006
Температура нанесения	≥ 10	°C	
Термостойкость	-40 ~ +80	°C	
Срок службы	3	года	



Trendy colors-
bright sign

Цветные пленки
для плоттерной резки

ХРАНЕНИЕ

Материал должен храниться в сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей и тепла, в висячем положении или стоя на подставке, входящей в комплект. Температура складского помещения не должна превышать 30 °С. Перед обработкой пленке рекомендуется дать адаптироваться к режиму влажности и температуры помещения в течение 24 часов.

Условия хранения

Относительная влажность воздуха
Температура

от 40 до 50 %
от +18 до +22 °С

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Материал необходимо наклеивать при температуре выше 10 °С.

Перед использованием очистить оклеиваемую поверхность от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, отрицательно влияющих на силу сцепления материала. В течение 24 часов после наклеивания не допускать резких перепадов температуры. При несоответствии условий, рекомендуется дополнительно обработать пленку феном.

Внимание

Наклеивание на плохо очищенную поверхность, а также на поверхность со свежей лакировкой может привести к образованию газовых пузырей или к отклеиванию пленки.

ГАРАНТИЯ

Срок хранения
Срок службы

12 месяцев, при соблюдении условий хранения
3 года

ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.