



Trendy colors-  
bright sign

Цветные пленки  
для плоттерной резки

## Самоклеящаяся мономерная ПВХ-пленка с глянцевой или матовой поверхностью толщиной 80 микрон



Клей

прозрачный  
перманентный



Подложка

силиконизированная  
бумага, 140 г/м<sup>2</sup>



Стандартная ширина

1,22 м



Срок службы

3 года



Срок хранения

1 год



Стандартная намотка

50 м

## ПРИМЕНЕНИЕ

Самоклеящиеся пленки Plo Plo идеальны для производства краткосрочной и среднесрочной рекламы, оформления торговых площадей, витрин, стендов и рекламных стоек, создания вывесок и табличек.

	Значение	Ед. измерения	Метод испытания
Толщина	80 ± 10	микрон, μ	GB/T6672-2021
Плотность подложки	140 ± 10	г/м <sup>2</sup>	GB4669-1995
Сила адгезии	≥ 8	N/25 mm	FTM9
Прочность на разрыв (24 ч, 180°)	≥ 10	N/25 mm	FTM1
Коэффициент максимальной усадки	≤ 1,5	mm	FTM 14
Прочность на растяжение	≥ 30	N/25 mm	GB/T1040,1-2006
Температура нанесения	≥ 10	°C	
Термостойкость	-20 ~ +70	°C	
Срок службы	3	года	



8 800 550 7 888

ploplo.ru



## ХРАНЕНИЕ

Материал должен храниться в сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей и тепла, в висячем положении или стоя на подставке, входящей в комплект. Температура складского помещения не должна превышать 30 °С. Рекомендуется дать материалу адаптироваться к условиям влажности и температуры помещения в течение 24 часов перед началом обработки.

Условия хранения

Относительная влажность воздуха  
Температура

от 40 до 50 %  
от +18 до +22 °С

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Материал необходимо наклеивать при температуре выше 10 °С.

Перед использованием очистить оклеиваемую поверхность от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, отрицательно влияющих на силу сцепления материала. В течение 24 часов после наклеивания не допускать резких перепадов температуры. При несоответствии условий рекомендуется дополнительно обработать пленку феном.

### Внимание

Наклеивание на плохо очищенную поверхность, а также на поверхность со свежей лакировкой может привести к образованию газовых пузырей или к отклеиванию пленки.

## ГАРАНТИЯ

Срок хранения  
Срок службы

12 месяцев при соблюдении условий хранения  
3 года

### ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.